



SG-15 - D-CROM

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



LIQUIDO DECAPANTE/DECROMANTE/DEOSSIDANTE
CARATTERISTICHE:

Il liquido decapante SG-15 e' stato ideato per togliere ruggine ed ossidi dai materiali ferrosi. Possiede inoltre proprietà sgrassanti, in quanto asporta ogni traccia di oli e grassi lasciati dalle precedenti lavorazioni meccaniche. Si realizza così un notevole risparmio di tempo di lavorazione. Speciali inibitori impediscono inoltre l'attacco del metallo base, mentre gli ossidi vengono facilmente rimossi e solubilizzati. Quest'ultima caratteristica permette di utilizzare questo decapante anche per la scromatazione di particolari cromati da recuperare.

MODALITÀ D'USO.

Il liquido decapante SG-15 e' fornito pronto per l'uso (D=1,06 a 20°C)

IMPIANTI IN CUI SI OPERA

Si opera generalmente in vasche di materia plastica (politene o PVC) oppure in vasche di acciaio rivestito di materia plastica. E' inoltre necessario dotare le vasche di adatte cuffie di aspirazione dei fumi che si liberano durante la lavorazione, nonché di coperchi a tenuta durante i periodi di inattività del bagno.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO E TEMPO DI TRATTAMENTO


Il decapante SG-15 si usa normalmente a temperatura ambiente.

Il tempo di trattamento può variare da 5 minuti fino a 30 minuti, in dipendenza dalle condizioni della superficie da trattare, della temperatura e dalle condizioni del bagno.

CICLO DI TRATTAMENTO

Il decapante SG-15 possiede proprietà sgrassanti; tuttavia, nel caso di superfici molto untate, sarebbe opportuno procedere ad una sgrassatura preliminare dei pezzi da trattare. Per questa operazione si possono usare sgrassanti alcalini, oppure solventi. Segue lavaggio con acqua corrente e successiva immersione in decapante SG-15 per il tempo desiderato; infine nuovo lavaggio con acqua corrente.
formato: fusto lt.25

Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da una lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiché le reali



CHIMICA SAN FEDELE

THINK LOCALLY. ACT GLOBALLY

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com

condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al di là di ogni
ns. pratica possibilità di controllo, esse vengono fornite da
parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia,
implicita od esplicita.

R36: Irritante per gli occhi (notevoli lesioni entro 72h -
persistenza 24h)

R37: Irritante per le vie respiratorie

R38: Irritante per la pelle (esposizione 4h - durata sintomi
24h)

S1: Conservare sotto chiave

S2: Conservare fuori della portata dei bambini

S4: Conservare lontano da locali di abitazione

S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente
e abbondantemente con acqua e consultare un medico

